ＬＶＬ　仕様御案内

構造用LVL（A種）	等級	厚み	幅	長さ　（単位mm）	曲げヤング（特級）	せん断強さ	接着剤
スギ	2級～特級	21～60	～1,000	1,800～3,000	70E-260FHV	35V-30H	フェノール樹脂
ヒノキ					90E-335FHV	50V-43H	

ホルムアルデヒド放散量　F☆☆☆☆

造作用LVL						
スギ･ヒノキ	15～60	15～1,000	1,800～3,000	単板表面品質　3等	メラミン･ユリア共縮合樹脂

ホルムアルデヒド放散量　F☆☆☆☆

スギ構造用	厚み（単位mm）	曲げヤング	せん断強さ
特級	32～60	70E-260FHV	35V-30H
1級	23～	70E-225FHV	35V-30H
2級	21～	70E-185FHV	35V-30H

ヒノキ構造用	厚み（単位mm）	曲げヤング	せん断強さ
特級	33～60	90E-335FHV	50V-43H
1級	24～	90E-290FHV	50V-43H
2級	21～	90E-240FHV	50V-43H

※　各種証明書（JAS認定書･品質証明書･出荷証明書）　発行致します。
※　合法木材証明については納品書にて記載させていただきます。
※　防虫防蟻処理についてはお問い合わせください。

JAS認定番号　JPIC-LV7
合法木材事業者認定 熊木連認定 第55号
クリーンウッド法登録木材関連事業者 JPIC-CLW-Ⅱ-366号
シンエイテクノウッド株式会社
熊本県水俣市塩浜町278-5
TEL.0966(62)7520　　FAX.0966(62)7521